



Descripción

Mortero monocomponente flex diseñado para pegar revestimientos de alta absorción: cerámica en pisos o paredes nuevas, piedras decorativas o fachadas en zonas de alto o bajo tráfico.

El mortero presentado cumple con los estándares establecidos por la norma **INEN ISO 13 007** de Morteros, garantizando así su calidad y fiabilidad en diversas aplicaciones de construcción. Este producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de laboratorio que respaldan su desempeño y cumplimiento de los requisitos especificados.

Vida útil de almacenamiento y uso

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado, bajo techo, ni contacto directo sobre el piso.

Modo de preparación

En un recipiente limpio vierta 10lt de agua limpia, un saco de 50 kg. de Instapega Estandar, mezclar hasta encontrar la consistencia adecuada.

Aplicación de la superficie

La Superficie debe estar libre de polvo, grasa, pintura, mortero suelto, etc. Aplique el producto con la llana dentada a la superficie y a la pieza para mayor adherencia. Se recomienda utilizar crucetas, evitar el tránsito peatonal por 24 horas y el tránsito vehicular por 72 horas.

Humedezca la superficie y la cerámica antes de la instalación, pero remueva cualquier exceso de agua antes de aplicar el mortero. No aplique más producto del que pueda cubrir con el material en 10 minutos. Coloque la Cerámica con moderada presión antes que el mortero desarrolle una película en su superficie. Si esto sucede, simplemente retire el producto, mézclelo con mortero fresco y vuélvalo a aplicar.

Rendimiento

Un saco de Instapega Estandar rinde de 5 a 7m² de acuerdo a la superficie.

Recomendaciones

- El producto debe mantenerse en un lugar seco, ventilado, el exceso de agua perjudica las propiedades mecánicas del producto y su adherencia.
- El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero. Preocurar que su superficie, las placas y el producto estén frescos en el momento de la aplicación
- No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25°C. En condiciones adversas, utilice cortinas para evitar los rayos solares

GARANTÍA

INSTAPEGA asegura que este producto está exento de defectos y funcionará conforme a lo indicado en la ficha técnica, siempre que se sigan las instrucciones de aplicación y las recomendaciones del fabricante. INSTAPEGA reembolsará el valor de compra de cualquier producto que se demuestre defectuoso. INSTAPEGA no asume responsabilidad por daños indirectos, consecuentes o resultantes del uso inadecuado del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos sobre dosificación y rendimiento pueden variar debido a las condiciones específicas de cada obra. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada proyecto. INSTAPEGA se reserva el derecho de modificar la ficha técnica actual sin previo aviso.

